



트리오 엑스트라 (TRIO EXTRA)

길이 :	50 m
폭 :	1,5 m
m ² / 롤 :	75 m ²
물 / 파렛트 :	15 롤
단위 중량 :	210 g/m ²
내화 등급 (EN 13501-1, EN 11925-2) :	Klasse E
공기 통과에 대한 저항성 :	< 0,038 m ³ / m ² h 50 Pa
물 통과에 대한 저항성, (EN 1928) :	W1
인증 :	CE
물 기둥, (EN 20811) :	> 5000 mm
투습성능/sd-Wert, (EN 12572) :	0,03 m
인장강도, (EN 12311-1) :	길이방향 490N/50 mm
	횡축 460N/50 mm
인장강도 (인공 노화 후), (EN 12311-1) :	길이방향 460N/50 mm
	횡축 430N/50 mm
연신율, (EN 12311-1) :	길이방향 25 %
	횡축 20 %
연신율 (인공 노화 후), (EN 12311-1) :	길이방향 20 %
	횡축 15 %
찢김저항성 (손톱 샤프트), (EN 12310-1) :	길이방향 500N
	횡축 450N

온도 저항 :

 -40 °C ~ +90 °C

UV-저항성 ;

 16 주

옥외 노출시간 :

 4 주

지붕하부멤브레인에 대한 ZVDH-분류

UDB-A

하부멤브레인에 대한 ZVDH-분류

USB-A

특성 :

- 4미세 다공성 필름과 패브릭 메쉬가 포함된 4겹의 증기 투과성 멤브레인
환기되거나 환기되지 않는 지붕 구조물에서 지붕, 밀받침 또는 거푸집 막으로 사용할 수 있습니다
- 거푸집용이나 내압 기반의 빗물 누수 방지 멤브레인으로 사용할 수 있습니다
- 두 개의 통합된 자체 접착 스트립이 하나씩 겹쳐져 있어 길이 방향을 경제적으로 접착할 수 있습니다.

CREATON 지붕 멤브레인의 용도

	하부 내압	하부 커버	하부지붕 빗물누수방지	하부지붕 방수	외장 멤브레인
TRIO extra	+	+	+	-	- **

** 폐쇄형 커버 재질로 환기가 잘 되는 외벽에 사용 가능

당사는 제품 개선을 위해 기술적 변경을 수행할 권리를 명시적으로 보유합니다.

CREATON GmbH | Dillinger Straße 60 | 86637 Wertingen | www.creaton.de

DBUDB/D/02.23/CREA

한국 수입/판매 파트너

(주) ALCMATE

Tel.1833-2190

www.fako.kr

www.creaton.kr